«Стимул»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Стимул»
(ИЛ ООО «Стимул»)
ОГРН: 1257700405346
117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147
Телефон: +7 911 209 91 54

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ№ РОСС RU.32623.ИЛ15

выдан 10 сентября 2025 года № 15
действителен до 09 сентября 2028 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО «Стимул»

Д.Н. Обрецов

"30" марта 2026 г.

№ ИЛ15-85798

Объект:
Отделочные материалы из искусственного камня

2026 г

ВНИМАНИЕ*: Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Стимул»* ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ****!*

Испытательной лабораторией ООО «Стимул» проведен анализ: Отделочные материалы из искусственного камня

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Зеленская Юлия Владимировна
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко 6, корп.2

Анализ проведен в соответствии с требованиями с ГОСТ Р 56207-2014 «Плиты и плитки из искусственного камня на основе природного кварца. Технические условия» и ТУ 23.69.19-002-0191662135-2026 «Материалы отделочные из акрилового камня»

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Стимул» 117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147 на основании технической документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	- нормативная документация;
ЭД	- эксплуатационная документация;
КД	- конструкторская документация;
ТУ	- технические условия;
РЭ	- руководство по эксплуатации.
С	- соответствует
НП	- не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Отделочные материалы из искусственного камня

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Зеленская Юлия Владимировна
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко 6, корп.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Значение	Метод испытания	Результат испытаний
Плотность (объемная масса), кг/м3	2200	ГОСТ 12730.1	Соответствует
Водопоглощение, %, не более	0,05	ГОСТ 27180	Соответствует
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	36	ГОСТ 10180	Соответствует
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	50	ГОСТ 10180	Соответствует
Ударостойкость, см, не менее	50	ГОСТ 30629	Соответствует
Морозостойкость, число циклов, не менее	150	ГОСТ 27180	Соответствует
Износостойкость, г/см2, не более	0,097	ГОСТ 27180	Соответствует
Твердость лицевой поверхности по Моосу, не менее	6	ГОСТ 27180	Соответствует
Средний коэффициент линейного теплового расширения, 1/С	10^6	ГОСТ 15173	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Стимул» проведен анализ: Отделочные материалы из искусственного камня, в соответствии с ГОСТ Р 56207-2014 «Плиты и плитки из искусственного камня на основе природного кварца. Технические условия» и ТУ 23.69.19-002-0191662135-2026 Материалы отделочные из акрилового камня, результаты анализа технической документации отражены в таблице

Исполнители:_____А.А. Зимов